

# Technische Spezifikation

**Schlauchdrähte** - verbronzte oder verkupferte Stahldrähte für die Herstellung von Industrie- und Schlauchsystemen.

Die Verdrehungen befinden sich auf der Länge 100xd (d ist der Drahtennendurchmesser)

Durchmesser	Toleranz des Durchmessers	Festigkeit	Längengewicht	Gewicht der Bronze- (Kupfer) Beschichtung	Verdrehun gsanzahl
mm	+/-  (mm)	.  (N/mm <sup>2</sup> )	  (g/m)	Min.  (g/kg)	Min.  (n)
0,9	0,025	1930-2170	4,99	0,3	25
1,25	0,025	1910-2140	9,63	0,4	25
1,4	0,025	1870-2100	12,08	0,3	25
1,6	0,035	1830-2050	15,78	0,2	22
1,8	0,035	1790-2010	19,98	0,2	22
2,0	0,035	1760-1970	24,66	0,2	22
2,25	0,035	1720-1930	31,21	0,2	22
2,5	0,035	1690-1890	38,53	0,15	22